

 	SACS POUBELLE LIEN CLASSIQUE MACRO PERFORÉ PEBD REGENERE TRANSPARENT 400 LITRES EN 30 µm	 BVCert. 6020108	25.07.14 PAGE 1/1 REV. 0
--	---	--	--------------------------------

Code : 260295	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u> ☞ Nombre de sacs ☞ ½ Périmètre à l'ouverture (mm) ☞ Longueur utile (mm) ☞ Epaisseur nominale (µm) ☞ Epaisseur ponctuelle (µm) ☞ Grammage (g/m²) ☞ Couleur ☞ Opacité (%)	10 950 2000 30 30 27,6 TRANSPARENT	mini 10 mini 927 (- 2,5 %) mini 1950 (- 2,5 %) mini 27,00 (- 10 %) mini 22 mini 24,84 (- 10 %) 40 maxi	COMPTAGE ISO 4592 ISO 4592 ISO 4593 ISO 4593 ISO 4591 NF EN 13592
<u>CARACTERISTIQUES MECANIKES</u> ☞ Force de rupture sens extrusion (daN) ☞ Force de rupture sens transversal (daN) ☞ Allongement de rupture sens extrusion (%) ☞ Allongement de rupture sens transversal (%) ☞ Force de rupture soudure de fond (daN) ☞ Force de rupture soudure latérale (daN) ☞ Résistance du lien (daN) ☞ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	0,70 0,45 265 405 0,45 0,25 4 70	mini 0,65 (- 10 %) mini 0,40 (- 10 %) mini 240 (- 10 %) mini 365 (- 10 %) mini 0,40 (- 10 %) mini 0,20 (- 10 %) mini 4 mini 65 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3 NF EN ISO 527-3 NF EN ISO 527-3 NF EN ISO 527-3 NF EN ISO 527-3 NF EN 13592 NF EN ISO 527-3 ISO 7765 - 1-2