40041-FT.pdf

Metsä	Fiche Technique	Date 23.11.15	
	Bobine dévidage centrale Code Article : interne 213396 / externe 74526	Revision 0	

Information produit:

Le produit est produit selon notre catalogue de ouate de cellulose no. 11301 (qualité de recyclage premium). BP-Mat no. one + **212971**

Paramètre		Unité	Valeur	Tolérance
Poids rouleau		Gramme	957	
Rouleau diamètre		mm	200	+/- 1%
No. de feuilles		pièce	450	
Plis		pièce	2	
Format de feuille	longueur	mm	300	+/- 1%
	largeur	mm	190	+/- 1%
Mandrin poids		g	34	
Poids au m²		g/m²	36	+/- 3%
Épaisseur de produit		µm	250	-7%
Resistance longitudinale		N / m	500	-10%
Resistance transversale		N / m	230	-10%
Resistance à l'état humide long.		N / m	100	-10%
Resistance à l'état humide trans.		N / m	41	-10%
Absorption eau CEN		%	700	-10%
Degré de blancheur		% / ISO	81,0	78,0
Absorption / 10ml [s/10ml]		S	7.5	

Adelya, Terre d'Hygiène

Fréquence de test
Minimum 1 fois / semaine selon DIN EN 126525-6, DIN EN 12625-4, DIN EN 12625-5, DIN EN 12625-3, DIN EN 12625-8, EDANA 150.4-99, et DIN EN 12625-7

Labels environnementaux
Nordic Eco Label & EU Eco Label

40041-FT.pdf